

检测报告

编号 : XMIN2510002430CM05_CN

日期 : 2025-11-03

页码 : 1 of 3

扫码查看在线报告

XMIN2510002430CM05
报告验真请访问:
check.sgsone.com.cn

客户名称: 青岛创顺鹏工贸有限公司

客户地址: 山东省青岛市胶州市胶北街道办事处陈家泊子村西

样品名称 : 橡胶地板

以上信息及样品由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

SGS 参考号 : QDIN2510001999PL05

收样日期 : 2025-10-21

测试周期 : 2025-10-21 ~ 2025-10-27

测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

通标标准技术服务有限公司厦门分公司
授权签名

洪友延

授权签字人

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。



通标标准技术服务有限公司厦门分公司检测中心 No.31 Xianghong Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101
商业建材实验室 Technical Services Co., Ltd. No.31 Xianghong Road, Xiang'an Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101
中国·福建·厦门·火炬(翔安)产业区翔虹路31号 邮编:361101

t (86-592) 5765857 www.sgsgroup.com.cn
t (86-592) 5765857 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

编号 : XMIN2510002430CM05_CN


日期 : 2025-11-03

页码 : 2 of 3

结果总结:

序号	测试项目	测试方法	结果
1	潮湿摆锤防滑测试	AS 4586-2013 Amdt 1-2017 附录 A	SRV “潮湿”: 37 等级: P3

原样照片:



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。



检测报告

编号 : XMIN2510002430CM05_CN
日期 : 2025-11-03
页码 : 3 of 3

1. 测试项目: 潮湿摆锤防滑测试

样品描述: 见照片

测试方法: AS 4586-2013 Amdt 1-2017 附录 A

测试条件:

试样: 200mm×150mm, 6 片

滑块型号: slider 96 (4S 橡胶)

测试面: 见照片

测试方向: 长边方向

测试结果:

样品编号	1	2	3	4	5	6
BPN 摆锤防滑平均值 (单个测试面)	40	39	36	36	36	36
测定值 (SRV “潮湿”)			37			
等级				P3		

人行地面材料潮湿摆锤法防滑性等级:

等级	摆锤防滑值 SRV (slider 96)
P5	>54
P4	45-54
P3	35-44
P2	25-34
P1	12-24
P0	<12

备注: 本检测报告是原报告编号: XMIN2510002430CM02_CN 日期: 2025-10-27 的加出版本, 修改了客户名称和地址, 原报告有效。

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。

*****报告结束*****

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性和通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

